



### 1. Termékleírás

A KEIM Fixativ egy kötő-, hígító- és fixáló anyag tiszta folyékony kálium-szilikátból a KEIM ásványi festékekhez extrém hosszú élettartammal.

### 2. Alkalmazási terület

A KEIM Fixativ alkalmas kötő- és hígító anyagként a tiszta szilikát, kétkomponensű KEIM Purkristalat és KEIM Dekorfarben festékrendszerekhez, illetve a KEIM Unikristalat hígítójaként.

A KEIM Fixativ szintén alkalmas a KEIM Granital és KEIM Quarzil rendszerek hígítására.

A hígított KEIM Fixativ termékkel az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívóképességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni, vagy a málló, erősen porló alapfelületeket lehet megkötni és szilárdítani.

### 3. Termék tulajdonságok

A KEIM Fixativ oldhatatlanul kikövesedik az aljzattal, kiváló páraáteresztő, extrém időjárásálló és abszolút nem éghető. KEIM Fixativ csekély szerves adalékot tartalmaz.

- Oldhatatlanul kikövesedik az alapfelülettel
- Extrém időjárásálló
- Nem képez filmréteget
- Nagyon jó páraáteresztő
- Erős kötés
- Fixáló hatású
- Gomba- és penészálló
- Nem éghető
- Abszolút UV-álló
- Épület biológiailag kifogástalan
- Ellenáll az ipari gázoknak
- Oldószerálló
- Környezetbarát

#### Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,17g/cm<sup>3</sup>
- pH-érték: kb. 11,3

#### Színárnyalatok:

Sárgás, tiszta

### 4. Kivitelezési utasítások

#### Aljzat előkészítés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

#### Feldolgozás:

Erősen nedvszívó és/vagy porózus alapfelületek mélyalapozása:

Az 1:1 vagy 1:2 arányban vízzel hígított KEIM Fixativ keveréket kefével kell felhordani.

A KEIM Purkristalat-Farbe és a KEIM Dekorfarben bekeverése:

5 kg por színezéket 4 liter KEIM Fixativ kötőanyagban fel kell oldani.

KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital, KEIM Quarzil rendszerek hígítása:

Lásd a megfelelő műszaki adatlapot!

#### Feldolgozási körülmények:

Az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

#### Száradási idők:

Mélyalapozó és alapozóréteg, illetve egymást követő rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

#### Anyagfelhasználás:

Mélyalapozó réteggént sima alapfelületen:

Kb. 0,1 l/m<sup>2</sup> KEIM Fixativ (és kb. 0,1 l/m<sup>2</sup> víz).

A fent megadott értékek csak irányadók, melyek az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függenek. A pontos mennyiségek csak próba-felület készítésével állapíthatók meg.

#### Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

### 5. Szállítási forma

4 ltr.-es és 24 ltr.-es kanna.

## 6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

## 7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

## 8. Biztonsági útmutató

A KEIM Fixativ alkális.

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 02

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A szilikon használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

