

KEIM Soldalit-Fixativ®

Szol-szilikát bázisú hígító és alapozó anyag



1. Termékleírás

A KEIM Soldalit-Fixativ egy szilikát hígító- és alapozó anyag, amely kovasav és vízüveg egy teljesen újszerű kötőanyag kombinációjából áll.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Soldalit-Fixativ a KEIM Soldalit és a KEIM Soldalit-Grob hígítójaként alkalmazható. Abban az esetben, ha a KEIM Contact-Plus alapozó réteg után KEIM Soldalit bevonatot használunk, akkor a KEIM Contact-Plus anyagot KEIM Soldalit-Fixativ-val hígíthatjuk.

Ezenkívül a KEIM Soldalit-Fixativ terméket használhatjuk az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek, illetve kijavított felületek alapozásra.

3. Termék tulajdonságok

- Kötőanyag: Kovasav és vízüveg kombinációja (= szol-szilikát)
- Időjárásálló
- Nem képez filmréteget
- Páraáteresztő, nem képez filmet, mikropórusos
- Nem éghető
- Abszolút UV-álló
- Oldószer-, és lágyítószer mentes

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,03 g/cm³
- pH-érték: kb. 11,0
- Szerves anyag tartalom: < 5%

Színárnyalat

Tejszerű, kékes

Figyelmeztetés:

Rendszer idegen anyagokkal a keverés nem engedélyezett. Ez érvényes olyan KEIM anyagokra is, amelyek nem a Soldalit rendszer részei.

4. Kivitelezési utasítások

Aljzat előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie. Régi bevonatok leváló részeit mechanikai úton vagy

nagy nyomású vízzel el kell távolítani. Hibahelyeket a megfelelő javítóanyaggal, struktúrát megtartva kell kijavítani. Szinter réteget el kell távolítani. Erősen nedvszívó alapfelületeket KEIM Soldalit-Fixativ anyaggal mélyalapozni kell.

Feldolgozás:

Mélyalapozásként:

A KEIM Soldalit-Fixativ terméket hígítatlanul kell felhordani.

Alapozó réteg hígításaként:

Általában a KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob és a Contact-Plus alapozó réteg hígításához kb. 5%-ot kell hozzá keverni.

Hígításként az erősen nedvszívó felületeknél:

Az alapfelület szívóképességétől függően a KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob és a Contact-Plus alapozó réteg hígításához max. 10% KEIM Soldalit-Fixativ hígítót kell hozzá keverni (max. 2,5 lit./25 kg festék).

Feldolgozási körülmények:

Az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Anyagfelhasználás:

Alapozásként kb. 0,1 – 0,2 l/m² az alapfelület szívóképességétől függően.

Szerszámok tisztítása

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

Figyelem! Az anyag maradékokat célszerű megfelelő kis edénybe átönteni, hogy a vödör levegő tartalma minél kisebb legyen.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

